

## 製品情報

### AB GEL THE BASE

アビージェル ザ ベース 15g

内容量 15g  
硬化時間 UV 2分 / LED 30秒



### AB GEL THE BASE

アビージェル ザ ベース 5g

内容量 5g  
硬化時間 UV 2分 / LED 30秒



### AB GEL THE COAT

アビージェル ザ コート 15g

内容量 15g  
硬化時間 UV 2分 / LED 30秒



### AB GEL THE COAT

アビージェル ザ コート 5g

内容量 5g  
硬化時間 UV 2分 / LED 30秒



### AB POLISH THE COLOR

アビーポリッシュ ザ カラー 12ml

内容量 12ml  
硬化時間 UV 2分 / LED 30秒



### AB TOP THE MATTE

アビートップ ザ マット 12ml

内容量 12ml  
硬化時間 UV 2分 / LED 1分



### AB TOP THE SEMI HARD

アビートップ ザ セミハード 12ml

内容量 12ml  
硬化時間 UV 2分 / LED 30秒



### AB TOP THE NON WIPE SOFT

アビートップ ザ ノンワイプソフト 12ml

内容量 12ml  
硬化時間 UV 1分 / LED 30秒



### AB TOP THE NON WIPE SEMI HARD

アビートップ ザ ノンワイプセミハード 12ml

内容量 12ml  
硬化時間 UV 1分 / LED 30秒



※ ABGEL製品(ベース、コート、ポリッシュ、トップ)はUVライト36W、LEDライト12W以上を推奨しております。CCFLライトは推奨しておりません。

### AB GEL ご使用上の注意

- 必ず使用手順を守ってお使い下さい。
- キャップを開けたまま長時間放置するとジェルが固まる可能性がありますので使用後は必ずキャップをお閉め下さい。
- 使用中のジェルはUVライトが当たると硬化しますので、ジェルボットをライトの近くに置かないで下さい。  
また、太陽光などの紫外線でも固まりますので注意して下さい。
- ジェルは直射日光を避け、温度変化の少ない冷暗所で保管して下さい。
- 開封後、半年以上経過したジェルのご使用は避けて下さい。
- 子供やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
- 爪に異常が現れた場合はご使用をおやめ下さい。
- 火気厳禁
- AB GELはどなたでもご購入いただけますが、定期開催されるABGELセミナーの受講をおすすめします。

### 製品のお問い合わせ

開発元 株式会社 nail for all  
電話番号 072-883-5313  
所在地 大阪府門真市下馬伏町9-20  
URL <http://nailforall.com/>

# AB GEL

SOAK OFF GEL NAILS SYSTEM  
FOR AIR BRUSH TECHNIQUE

正しくご使用いただくために。

 AIR BRUSH × GEL NAIL  
[www.abgel.jp](http://www.abgel.jp)

正しくご使用いただくために。

ABGEL[アビージェル]の特長を最大限発揮するためには、各ジェルの役割を正しく認識した上、決められた手順に従いご使用していただく必要があります。



## 1. ABGELはTHE BASEとTHE COATの2つのジェルの併用が必須となります。

- ✓ ABGELは2種類のベースを合わせることで、はじめてジェルとしての機能を発揮します。  
必ずTHE BASEとTHE COATを一緒にご使用下さい。

THE BASE + THE COAT = AB GEL

## 2. 各ベースジェルの役割



### THE BASE .....

- ✓ 爪やエアブラシのデザインを優しく包み込むクッションの役割です。  
縮みがないので薄く塗ってしまいがちですが、ジェルの層が薄すぎると耐久力が低下につながりますので、適度な厚みが必要です。

#### THE BASEの推奨塗布方法(2度塗り)

1. THE BASEの縮まない特性を活かし、薄い膜を作るイメージで1層目を塗布します。
2. 1層目に作った膜に厚みを加えるイメージで、2層目を塗布します。



### THE COAT .....

- ✓ THE COATはコーティング用のベースジェルとして、爪を優しく包み込むTHE BASEをコーティングし、強度を与える役割があります。  
薄塗りにならないよう、キューティクルライン・サイドライン・他、爪全体をコーティングします。塗り残しはTHE BASEがリフトする原因となります。  
以上の手順で、THE BASEとTHE COATを、2つで1つのベースジェルとして使用します。

#### エアブラシ使用時

1. THE BASEを塗布します。(前述の2度塗りを推奨します)
2. 未硬化ジェルを拭き取ります。
3. エアブラシのデザインを施します。
4. THE BASEを塗布します。
5. THE COATを爪全体に塗布します。
6. セミハードトップジェル等を塗布して仕上げます。

#### カラージェルと組み合わせての使用時

1. THE BASEを塗布します(前述の2度塗りを推奨します)。
2. 各社カラージェルを塗布します。
3. THE COATを爪全体に塗布します。
4. トップジェル等を塗布して仕上げます

## 3. トラブルシューティング

- ✓ ABGELをご使用いただいて満足いく結果が得られなかったときは下記項目をチェックして下さい。

#### リフトしてしまった場合

- THE BASEの厚み(薄すぎないか、2度塗りの推奨方法を試しているか)
- THE BASEが爪のエッジ、サイドライン、キューティクルラインにしっかりと塗布されているか
- THE COATが爪全体(キューティクルライン、サイドライン、エッジ、他)にしっかりと塗布されているか
- THE COATの塗布が薄すぎないか
- ジェルを塗る前の下処理がしっかりとされているか

#### エアブラシの絵の具が滲んでしまった場合

- 未硬化ジェルの拭き残しがないか
- エアブラシのデザインを施す際に、指紋などの油分の付着がないか
- AB GEL 推奨のエアブラシカラー(AIRTEX社・HOLBEIN社)を使用しているか

**AB GEL**  
SOAK OFF GEL NAIL SYSTEM  
FOR AIR BRUSH TECHNIQUE